

PEGAPORCELANATO COP ADHESIVO A BASE DE CEMENTO PORTLAND

Descripción:

Adhesivo a base de cemento Portland agregados minerales clasificados y resinas en polvo, cuyo uso es muy sencillo ya que sólo requiere mezclarse con agua. Por sus características de flexibilidad y resistencia, está diseñado para obtener una alta adherencia en superficies de concreto liso expuestos al tráfico medio tanto en interiores como en exteriores. Cumple o excede todos los requerimientos de la norma ANSI A118.4, UNE-EN 12004-2001.

Colores:

Gris y blanco.

Usos y aplicaciones:

- Instalación sobre concreto totalmente curado (mimo 28 ds), morteros de cemento, capas niveladoras de cemento, arena y panel prefabricado de cemento.
- Instalación de mármol de mínima absorción de humedad en áreas de tráfico medio.
- Instalación de losetas cerámicas de alta, media y baja absorción, mosaico cerámico, piso rústico y piedra natural tanto en muros y pisos de áreas de tráfico medio.

Preparación de la superficie:

La superficie debe encontrarse bien seca y nivelada. El sustrato debe ser estructuralmente rígido, limpio, libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes, membranas de curado o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la adhesión.

Preparación del producto:

A. Vaciar en un recipiente agua limpia.

- Para 20 kg 4.5 litros
- Para 10 kg 2.25 litros
- Para 5 kg 1.2 litros
- Para 1 kg 0.22 litros

B. Vaciar el PEGAPORCELANATO COP en el recipiente.

C. Revuelva bien hasta homogeneizar la mezcla y lograr una consistencia pastosa.

Modo de aplicación:

1) Aplique una capa de PEGAPORCELANATO COP de 3 mm aproximados de espesor con llana dentada, cubriendo solo el área que pueda trabajar en 30 minutos.

2) Con la llana en posición recta haga surcos lineales en la pasta recién aplicada.

3) Instale las piezas girándolas y golpeando con el mango de la llana o mazo de goma, asegure el contacto pleno con el adhesivo.

4) Nivelar correctamente.

5) Al terminar de instalar dejar secar 24 horas.

6) Juntar con JUNTEADOR COP o JUNTEADOR COP IMPERMEABLE.

Tiempo de vida del producto:

Almacenado correctamente en un lugar seco: 12 meses

Presentación:

-Sacos de papel de 40 kg y 20 kg.

-Bolsas de polietileno de 10 kg, 5 kg y 1 kg.

Nota: estas cantidades son aproximadas y para fines de presupuesto. Los valores pueden variar dependiendo del tipo de llana usada, las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

Precauciones:

Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo, evite contacto con los ojos, si ocurriera esto, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte a médico de inmediato, no se deje al alcance de los niños.

Asesoría técnica:

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para cooperar en la solución de cualquier problema inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las condiciones en que este producto se use y los métodos de aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer pruebas según sus necesidades.

