



INFORMACIÓN TÉCNICA: SY 530 / R2

SYLPYL 530

ACABADO DE RAPIDO SECADO, EN COLOR, PARA POLIESTIRENO Y PARA ACERO

NOMBRE COMERCIAL: SYLPYL 530

INFORMACIÓN GENERAL

Recubrimiento especialmente desarrollado para dar atractivos colores de acabado a piezas y artículos de poliestireno y otros plásticos. Se aplica fácilmente y es de rápido secado.

Se utiliza para dar magnífica presentación de acabado sobre refacciones y piezas automotrices, cajas de computadoras y aparatos electrónicos y muchos otros artículos industriales y comerciales de plástico.

El **SYLPYL 530** puede también ser aplicado sobre superficies de acero, como estructuras y herrería nuevas o con pinturas anteriores.

Este recubrimiento tiene buena resistencia al trato normal de los artículos mencionados y desarrolla también un excelente comportamiento a la intemperie en ambientes rurales y húmedos, y aún en ciertos ambientes industriales y salinos, cuando se aplica como acabado sobre acero.

Este producto posee buena adherencia al poliestireno y al metal, y para ciertos usos, puede ser aplicado sobre acero con una preparación menos rigurosa que la requerida por otros sistemas de recubrimiento.

El **SYLPYL 530** por sus características puede ser aplicado sobre primarios de taller convencionales o esmaltes anteriores en buen estado.

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO: SYLPYL 530

TIPO: Alquidálico modificado, de alta calidad y de secado rápido, es de fácil aplicación.

COLORES: Blanco Hueso y Gris Oxford, otros colores sobre pedido y en transparente brillante.

BRILLO: Semimate.

NÚMERO DE CAPAS: En acabados convencionales una ó dos capas según necesidades.

NÚMERO DE COMPONENTES: 1

RENDIMIENTO TEORICO: 12.7 m2 por litro de SYLPYL 530, a 1 mil de espesor de película seca.

El rendimiento práctico dependerá del espesor aplicado y de las mermas de aplicación.

FORMA DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo o con pistola de aire convencional o airless.

TIEMPO DE SECADO:

AL TACTO: 2 minutos.

PARA MANEJO: 30 minutos.

SECADO TOTAL AL MEDIO AMBIENTE: 24 horas.

SOLVENTE ADELGAZADOR: Solvente 530 SYLPYL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

SOBRE POLIESTIRENOS: Elimine polvo y otros contaminantes indeseables. Para desengrasar utilice SYLPYL 1000 preferentemente.

SOBRE ACERO: Limpie la superficie por medio de procedimientos mecánicos y/o manuales convencionales, para eliminar el óxido y/o pintura anterior que no estén bien adheridos y cualquier otro contaminante indeseable por medio de solventes.

Este esmalte puede aplicarse sobre un primario anticorrosivo para lograr mayor duración.

Las superficies sobre las que se aplique el SYLPYL 530 deben estar secas.

DILUCION: Adelgace sólo en caso necesario con 5 a un 10% de Solvente 530 SYLPYL, según necesidades.

VIDA EN ALMACEN: 6 meses en envases cerrados, y lugares bien ventilados y frescos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Certifique la ausencia de flamas o chispas den su almacenaje, aplicación y secado. Use ventilación adecuada.

PRESENTACION: Botes con 1 litro, 4 litros, cubetas con 18 litros.